

HEXAPLI

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ

Afin de répondre à vos besoins de réactivité **PIVETEAUBOIS** a développé une gamme de panneaux standard **HEXAPLI** en Pin.

Ces panneaux **HEXAPLI** sont livrés prêts à l'emploi : détourés, usinés avec une feuillure sur les bords longitudinaux.

Les colis comportent 4 pièces de 1,2 m de largeur par 6 m de longueur. Des bandes LVL en Pin de longueur 3 mètres sont fournies afin que vous puissiez faire les courrages des panneaux sur votre chantier.



CONSEILS | D'UTILISATION

Éléments structuraux (mur, refend, contreventement, plancher) destinés à tous types de projets de construction : maisons individuelles, immeubles d'habitation, bureaux, établissements recevant du public, bâtiments industriels, escalier...

CARACTÉRISTIQUES | TECHNIQUES

COMPOSITION	Panneaux de 3 couches collées de lamelles aboutées en Pin. Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres
ESSENCE	Pin traité par autoclave
ORIGINE	France
CLASSE D'EMPLOI	3.2 avec imprégnation des lamelles avant collage
ÉPAISSEUR LAMELLES	30 et 40 mm
CLASSEMENT STRUCTUREL DES LAMELLES	C 24 pour les plis longitudinaux et C 18 minimum pour le pli transversal
COLLE	Polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)
PRESSION DE COLLAGE	Pressage hydraulique, minimum de 0.6 N/mm ²
QUALITÉ VISUELLE	Vif (visible 1 face)
FINITION	Raboté Feuillures 29 x 52 mm réalisées sur bords longitudinaux pour bande de jonction
PIÈCES DE JONCTIONS	Bandes LVL en Pin 27 x 100 mm de longueur 3,00 m fournies

PANNEAUX | STOCKÉS

NBRE DE PLIS	REF. PANNEAU	CROQUIS	EP. (MM)	COMPOSITION DES PLIS (EN MM)			LARG (M)	LONG (M)	NRE DE PIÈCES / COLIS	POIDS/ PALETTE (TONNE)	CROQUIS ORIENTATION PLIS
				L	T	L					
3	HEXA 3L		90	30	30	30	1,20	6	4	1,5	
			120	40	40	40	1,20	6	4	1,9	

L : orientation longitudinale des lamelles sur face extérieure

